


VERREAL 38MQ006 Barrier Film

■ 構成 Structure



■ 特長 Features

✓ **優れた水蒸気バリア性**があります
It is excellent water vapor barrier properties.

✓ **優れた屈曲性**があります (5mmΦ×1000回以上)
It is excellent flexibility(5mmΦ×1000times or more)



測定項目 Item	単位 Unit	測定 Result	測定方法 Method
膜厚 Thickness	µm	38	-
水蒸気透過率 water vapor transmission rate	g/m ² ·day	5×10 ⁻³	JIS K 7129
全光線透過率 Total light transmittance	%	88	JIS K 7105
ヘイズ Haze	%	0.8	JIS K 7105
色度 Color of transmittance	L*	-	JIS Z 8722
	a*	-	
	b*	-	

※上記データは測定値の一例で、保証値ではありません。

※This numerical value is the example with a measure but is not a guarantee value.