

アクリル板へ転写後の評価

密着性 Adhesion	Cross Cut	100/100
表面強度 Surface strength	鉛筆硬度	2H
	アルコール拭き (ネル1kg 60往復)	外観変化なし
耐薬品性 chemical resistance	洗剤 (5%マイペット)	外観変化なし
	アルカリ (0.1N NaOH)	外観変化なし
耐水性 Water resistant	水道水30分間浸漬	外観・密着 異常なし
耐熱性 Heat resistant	70℃×48h	外観・密着 異常なし
耐湿性 Moisture resistant	60℃ x 95%×48h	外観・密着 異常なし
抗ウイルス持続性 Antiviral Persistence	60℃×95%×15day アレニウス式加速試験 2年相当	活性値低下なし (4.4> ⇒ 4.4>)

上記データは一定条件下で求めた測定値であり保証値ではありません。

Note: The above data were obtained from measurements under specific conditions and not guaranteed values