

モノマテリアル 対応 バリアフィルム

Barrier film for Mono-material compatible

透明蒸着 PET と同等以上のバリア性を実現！

It has the same or better barrier properties as transparent evaporated PET.

様々な ALL PP パッケージ に対応

It can accommodate various ALL PP packages.



PP パッケージ (モノマテリアル) 化！！

透明蒸着 CPP フィルム アールバリアー® CP-K

Transparent barrier CPP Film R-BARRIER® CP-K

- ▶ **シーラント性 + バリア性** を両立
It has both sealant and barrier properties.

アールバリアー® CP-K(OPP/CP-K構成)		
WVTR (g/m ² ·day)	OTR (cc/m ² ·day)	密着強度 (N/15mm)
0.5	0.3	3.9

透明蒸着 OPP フィルム (開発品)

Transparent barrier OPP Film(development item)

- ▶ **レトルト処理**にも対応
Retort processing compatible.

透明蒸着OPPフィルム(OPP/OPPバリア/CPP構成)			
耐レトルト性	WVTR (g/m ² ·day)	OTR (cc/m ² ·day)	密着強度 (N/15mm)
処理前	0.2	0.2	220
処理後 (121°C×30min)	0.4	0.5	200